

# Belzona 2311

FN10057 (SR ELASTOMER)



## VERARBEITUNGSANLEITUNG

### 1. UM GUTE ADHÄSION ZU ERREICHEN

#### a) OBERFLÄCHENVORBEREITUNG

##### (i) METALLISCHE OBERFLÄCHEN

Lösen Schmutz abbürsten. Fett und Öl gründlich mit **Belzona® 9111** (Cleaner/Degreaser) oder einem anderen wirksamen Reinigungsmittel entfernen, das keine Rückstände hinterlässt z.B. Methylethylketon (MEK). Um eine maximale Haftfähigkeit zu erzielen, sollten alle Metalloberflächen sandgestrahlt werden bis eine Mindestrautiefe von 75 µm erreicht ist. Ist es aus praktischen Gründen nicht möglich, die Flächen sandzustrahlen, so stellt das mechanische Schleifen die beste Alternative dar. Das Sandstrahlen wird jedoch empfohlen, wenn es sich um Anwendungen handelt, die starken Dehnungsbelastungen ausgesetzt sind (wie z.B. bei Dehnungsfugen), und beim Einsatz im eingetauchten Zustand und/oder bei flüssigkeitsführenden Anlagen.

##### (ii) FLEXIBLE OBERFLÄCHEN - GUMMI

Die Verwendung von **Belzona® 9111** kann bei einigen Gummisorten, besonders bei Neuteilen, das Austreten von Öl und Wachs zur Folge haben und damit die Oberflächenhaftung des **Belzona® 2311** mindern. Um sicherzugehen, zunächst ein Teststück mit **Belzona® 9111** abreiben. Wenn sich ein öliger Film bildet, sollte die Oberfläche nicht entfettet, sondern nur aufgeraut werden. Die Ränder der Reparaturstellen mit scharfem Messer tief einkerben. Flächen mit rotierender Drahtbürste aufräumen. Lösen Schmutz abbürsten, erneut mit **Belzona® 9111** und sauberen Lappen entfetten.

##### (iii) Betonoberflächen

Farbe, Teer und sonstige Beschichtungen komplett entfernen.

Oberflächen, auf die **Belzona® 2311** aufgebracht werden soll, müssen sauber, fest und trocken sein. Alten Beton mit Reinigungsmittel abwaschen, um Öl, Fett und Staub zu entfernen. Das Reinigungsmittel mit sauberem Wasser abspülen.

Frischbeton muss mindestens 28 Tage aushärten bzw. bis mit einem Feuchtemessgerät ein Feuchtegehalt von unter 6 % nachgewiesen ist.

Die Oberfläche mechanisch aufräumen oder sauber abstrahlen, um lose Materialien und die Oberflächenschlempe zu entfernen.

##### (iv) GFK- und vorhandene Belzona-Oberflächen

Bei der Verwendung von **Belzona® 2311** zur Beschichtung von GFK-Oberflächen muss die Oberfläche mit einem mechanischen Schleifgerät abgeschliffen und anschließend wie unten beschrieben grundiert werden.

Bevor **Belzona® 2311** auf eine vorher mit einem Produkt aus der **Belzona® 1000er Serie** (ausgenommen **Belzona® 1221** (Super E-Metal)) behandelte Oberfläche aufgebracht werden kann, muss zunächst das Produkt aus der **Belzona® 1000er Serie** voll aushärten; die Oberfläche ist gemäß Abschnitt 1 (a) (i) vorzubereiten, und **Belzona® 2911**, **Belzona® 2921** oder **Belzona® 2941** muss gemäß Abschnitt 1 (b) aufgebracht werden.

Die Beschichtung von **Belzona® 1221** mit **Belzona® 2311** kann bis zu 4 Stunden nach der Aufbringung des **Belzona® 1221** erfolgen, ohne dass – abgesehen von der Entfernung angefallenen Schmutzes – weitere Oberflächenvorbereitungen erforderlich sind. Nach Ablauf dieser Zeit muss die Oberfläche

jedoch aufgeraut werden, gefolgt von der Grundierung gemäß Abschnitt 1 (b).

#### b) GRUNDIERUNG

Alle Oberflächen müssen vor dem Auftragen von **Belzona® 2311** grundiert werden. Bitte die nachstehende Tabelle als Orientierungshilfe zum empfohlenen Grundierer entsprechend dem Untergrund und den Einsatzbedingungen nutzen:

Untergrund und Einsatzbedingungen	Empfohlener Grundierer		
	Belzona® 2911	Belzona® 2921	Belzona® 2941
Metalloberflächen in nassen/eingetauchten Umgebungen	*	*	✓
Metalloberflächen in trockenen Umgebungen	✓	✓	✓
Flexible Oberflächen z. B. Gummi in nassen/eingetauchten Umgebungen	✓	✓	*
Flexible Oberflächen z. B. Gummi in trockenen Umgebungen	✓	✓	*
Betonoberflächen in nassen/eingetauchten Umgebungen	*	*	✓
Betonoberflächen in trockenen Umgebungen	✓	✓	✓
GFK und sonstige Belzona-Beschichtungen in nassen/eingetauchten Umgebungen	✓	✓	✓✓
GFK und sonstige Belzona-Beschichtungen in trockenen Umgebungen	✓	✓	✓

\* – Nicht geeignet

✓ – Geeignet

✓✓ – Empfohlen

Eine dünne, gleichmäßige Schicht **Belzona® Grundierung** auf die Oberfläche auftragen. Zum Auftragen einen Pinsel verwenden.

#### Praktische Abdeckrate:

**Belzona® 2941** 1,83 m<sup>2</sup> pro Gebinde auf metallischen Untergründen.

**Belzona® 2911** und **Belzona® 2921** 1,25 m<sup>2</sup> pro Gebinde auf glatten Untergründen. Bei gut aufgerauten Gummiuntergründen kann dieser Wert um bis zu 50 % reduziert werden.

Die Grundierung muss grifffest sein, bevor mit dem Auftrag von **Belzona® 2311** begonnen werden kann. Die Zeitspanne bis zur Grifffestigkeit hängt von der Art der Grundierung, Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Untergrund ab. Bei 20 °C und 50 % relativer Luftfeuchtigkeit wird die Oberflächentrockenheit nach den Zeiten erreicht, die für einen Stahluntergrund angegeben sind.

Grundierer	Oberflächentrocken	Max. Überschichtung
<b>Belzona® 2911</b>	45 min	24 h
<b>Belzona® 2921</b>	75 min	
<b>Belzona® 2941</b>	8 h	

### HINWEIS:

- i) Die relative Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 30 und 90 % liegen und die Oberflächentemperatur sollte während des Auftrags und Trocknens des Grundierers mindestens 3 °C über dem Taupunkt liegen.
- ii) Bei niedrigeren Temperaturen und niedriger Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.
- iii) Diese Zeiten können beim Auftrag auf Gummiuntergründen länger sein.
  - iv) Im Zweifelsfall den Grundierer länger trocknen lassen, dabei jedoch niemals die maximale Überbeschichtungszeit überschreiten.

**ANMERKUNG:** Bei Lagerung zwischen 5 °C und 25 °C hat **Belzona® 2911** eine Lagerdauer von 18 Monaten und **Belzona® 2921** sowie **Belzona® 2941** eine Lagerdauer von 24 Monaten ab Datum der Herstellung; das Produkt muss vor dem angegebenen „Verfallsdatum“ verbraucht werden.

### OBERFLÄCHEN, MIT DENEN SICH BELZONA® 2311 NICHT VERBINDEN SOLL

Mit einer dünnen Schicht **Belzona® 9411** (Release Agent) abisolieren und 15 - 20 Min. trocknen lassen, bevor mit Schritt 2 fortgefahren wird.

## 2. VERMISCHEN DER REAKTIVEN KOMPONENTEN

Alle Mischgeräte und Werkzeuge müssen zur Hand sein, da der Werkstoff mit Beginn des Mischvorgangs innerhalb von Minuten aushärtet.

- a) Eine Ecke der Basen- und Härter-Beutel so nahe wie möglich an der Naht abschneiden.
- b) Mit der flachen Kante eines Spachtels oder anderen geeigneten Mischwerkzeugs den gesamten Beutelinhalt auf die dafür vorgesehene **Belzona®** Mischplatte streichen.
- c) Die beiden Komponenten gründlich vermischen, bis das Material völlig streifenfrei ist.

### ANMERKUNGEN

#### 1. VERARBEITUNGS-/TOPFZEIT

Mit Beginn des Mischvorgangs muss **Belzona® 2311** innerhalb der angegebenen Zeit verarbeitet werden:

Temperatur	5°C	15°C	25°C
Verbrauch innerhalb	6 Min.	4 Min.	2 Min.

#### 2. DAS VOLUMEN DES GEMISCHTEN BELZONA® 2311 IST

66,5 cm<sup>3</sup> pro 75 g-Einheit.

## 3. VERARBEITUNG VON BELZONA® 2311

### BEACHTEN SIE BITTE:

Die Verarbeitung darf nicht erfolgen, wenn:

- i) die Umgebungstemperatur unter 5°C fällt oder die relative Luftfeuchtigkeit über 90% liegt.
- ii) REGEN, SCHNEE oder NEBEL herrschen.
- iii) die Oberfläche feucht ist oder Kondenswasser-Bildung erwartet werden muss.
- iv) Verunreinigungsgefahr durch Ablagerung von öligen bzw. fettigen Substanzen besteht, die in Abgasen (z.B. Ölbrennern) oder im Zigarettenrauch zu finden sind.

- a) **Belzona® 2311** mit einem Spachtel oder dem **Belzona®** Applikator auf die vorbereitete Fläche auftragen. Fest andrücken, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und bestmöglichen Kontakt mit dem Untergrund zu gewährleisten.
- b) Applikator benutzen, um das aufgetragene **Belzona® 2311** in die gewünschte Kontur und Schichtstärke zu bringen. Eine ganz glatte Oberfläche entsteht, wenn ein Stück Polyäthylen-Folie auf das noch weiche Material gepresst wird. Nach dem Aushärten kann die Folie einfach abgezogen werden.

### REINIGUNG

Alle Mischgeräte und Werkzeuge müssen unmittelbar nach Gebrauch mit **Belzona® 9111** oder anderen wirksamen Säuberungsmitteln z.B. MEK gesäubert werden. Anwendungswerkzeuge müssen mit geeigneten Lösemitteln wie **Belzona® 9121**, MEK, Aceton oder Nitroverdünnung gesäubert werden.

## 4. VERSTÄRKUNG VON BELZONA® 2311

Ein Stück **Belzona® 9341** (Reinforcing Tape) auf das noch nicht ausgehärtete **Belzona® 2311** auflegen und mit einem Pinsel eindrücken. Dann über das Gewebe eine glatte Deckschicht auftragen.

## 5. BEENDIGUNG DER MOLEKULAREN REAKTION

Aushärtungszeit bei verschiedenen Temperaturen für ausreichende Beständigkeit gegen:

	Bewegung oder Gebrauch ohne Belastung und ohne Eintauchbedingungen	Volle mechanische oder thermische Belastung	Chemische Eintauchbedingungen
5°C	60 Min.	4 Std.	2 Tage
10°C	40 Min.	2 Std.	1½ Tage
15°C	30 Min.	1½ Std.	1 Tag
20°C	25 Min.	1 Std.	18 Std.
25°C	20 Min.	50 Min.	15 Std.
30°C	15 Min.	40 Min.	12 Std.

## 6. ÜBERBESCHICHTUNG

Der Auftrag weiterer Schichten **Belzona® 2311** ist innerhalb von 24 Std. nach der Erstbeschichtung ohne Oberflächenvorbehandlung möglich. Nur losen Schmutz vorher entfernen.

Die Überbeschichtung einer alten **Belzona® 2311** Schicht ist jederzeit möglich, vorausgesetzt die in Abschnitt 1 angegebene Oberflächenvorbereitung für flexible Oberflächen wird ausgeführt.

## 7. LAGERUNG

**Belzona® 2311** muss trocken gelagert werden. Die Umgebungstemperatur darf 5 - 30°C nicht überschreiten. Eine längere Lagerung von **Belzona® 2311** Base unter 10 °C kann zu einer teilweisen Aushärtung führen. In diesem Fall kann das Material durch dreistündiges Erwärmen auf 40 °C bis 50 °C in einem gut belüfteten trockenen Bereich wieder in den normalen Zustand gebracht werden.

## GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Vor dem Gebrauch diese Hinweise und die relevanten Sicherheitsdatenblätter sorgfältig durchlesen!

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2024 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

Die Belzona Produkte werden unter Einhaltung der ISO 9001 Qualitätsmanagement Zertifizierung hergestellt

