

Belzona 5721 (Einheit 1 kg)

FN10237



VERARBEITUNGSANLEITUNG

1. ZUR SICHERSTELLUNG EINER VERBINDUNG AUF MOLEKULARER EBENE

BELZONA 5721 WURDE SPEZIELL FÜR DIE REPARATUR UND DEN SCHUTZ DER VORDERKANTEN VON ROTOREN FÜR WINDKRAFTANLAGEN ENTWICKELT. BELZONA 5721 DARF NUR AUF STABILE OBERFLÄCHEN AUFGETRAGEN WERDEN. OBERFLÄCHENVORBEREITUNG AUF VERBUNDWERKSTOFFROTOREN

Die Gelschicht sollte entfernt werden, um die Eigenschaften von **Belzona® 5721** zu maximieren. Bei vielen Rotorblättern haftet die Gelschicht relativ schlecht auf dem Verbundwerkstoff. In diesem Fall sollte die **Gelschicht vollständig entfernt** und die Oberfläche wie folgt vorbereitet werden:

- Oberflächen aufräumen, um die Gelschicht vollständig zu entfernen, und bis zum Verbundwerkstoff zurückschleifen, ohne die Fasern freizulegen. Dies kann mit einer mechanischen Schleifmaschine mit grobem Schleifpapier, z. B. einer Schwingschleifmaschine, durchgeführt werden. Alternativ können auch andere Elektrowerkzeuge oder die Trockeneisstrahltechnik eingesetzt werden.

VORBEREITUNG DES ÜBERGANGSBEREICHES

- Beim Auftrag wie unter a) muss ein vorbestimmter Abschnitt der vorhandenen Gelschicht um den Anwendungsbereich ebenfalls vorbereitet werden, sodass sich eine Überlappung für **Belzona® 5721** ergibt. Dies kann auch mit einer mechanischen Schleifmaschine mit grobem Schleifpapier, z. B. einer Schwingschleifmaschine, durchgeführt werden.
- Lose Verunreinigungen mit Bürste entfernen und ggf. mit **Belzona® 9111** (Reinigungs-/Entfettungsmittel) oder einem anderen effektiven, rückstandsfreiem Reinigungsmittel getränkten Lappen entfetten, beispielsweise Methylethylketon (MEK).

ALTERNATIVE, WENN DIE GELSCHICHT NICHT ENTFERNT WERDEN KANN

- Wenn eine vollständige Entfernung der Gelschicht nicht möglich ist, die Oberfläche mit einem mechanischen Schleifgerät mit grobem Schleifpapier (P40-P80), z. B. einem Schwingschleifer, vollständig aufräumen.
- Lose Verunreinigungen mit Bürste entfernen und ggf. Fett mit **Belzona® 9111** (Reinigungs-/Entfettungsmittel) oder einem anderen effektiven, rückstandsfreiem Reinigungsmittel getränkten Lappen reinigen, beispielsweise Methylethylketon (MEK).
- Die Anwendungsbereiche mit geeignetem Klebeband abdecken, wobei die vorbereitete Oberfläche nicht überschritten werden darf.
- Belzona® 2911** vor der Überbeschichtung mit **Belzona® 5721** auftragen. Beim Auftragen eine Bürste verwenden und die praktische Abdeckrate von 1,25 m² pro Gebinde einhalten. Für **Belzona® 2911** gelten folgende Anwendungs- und Aushärtebedingungen:

Belzona® 2911 muss oberflächentrocken sein, bevor es mit **Belzona® 5721** überbeschichtet wird. Bei 50 % relativer Luftfeuchtigkeit ist das Material nach den unten angegebenen Zeiten oberflächentrocken:

Temperatur	Zeit bis zur Oberflächentrockenheit
10 °C	90 min
20 °C	45 min
30 °C	25 min
40 °C	20 min

Bei geringerer relativer Luftfeuchtigkeit dauert es länger, bis eine handtrockene Oberfläche erreicht ist, bei höherer Luftfeuchtigkeit verkürzt sich diese Zeit.

Nach Anwendung von **Belzona® 2911** das Klebeband entfernen.

Belzona® 5721 darf unter keinen Umständen nach Ablauf der maximalen Überbeschichtungszeit von 24 Stunden aufgetragen werden.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte die Oberfläche bestmöglich vorbereitet werden.

AUFFÜLLEN VON KORROSIONSNARBEN

Bei Bedarf sollte Lochfraß mit gemäß der Verarbeitungsanleitung gemischtem und aufgetragenem **Belzona® 5711** ausgebessert werden.

Belzona® 5711 härtet schnell aus und kann nach nur 30 Minuten bei 20 °C direkt mit **Belzona® 5721** überstrichen werden. In extremen Umgebungen, z. B. bei 40 °C und >65 % relativer Luftfeuchtigkeit, muss **Belzona® 5711** vor der Überbeschichtung angeschliffen werden. Die entsprechenden Überbeschichtungszeiten finden Sie in den Verarbeitungsanleitungen für **Belzona® 5711**.

Festlegen des Anwendungsbereichs

Den Anwendungsbereich mit einem geeigneten Klebeband abkleben. Den Bereich dabei in überschaubare Abschnitte unterteilen und das Klebeband während des gesamten Auftragsverfahrens regelmäßig entfernen.

2. MISCHEN DER REAKTIVEN KOMPONENTEN

- Den gesamten Inhalt der Härterdose in den Behälter mit der Base geben.
- Mindestens zwei Minuten lang gründlich mischen, um eine konsistente Masse zu erhalten.

ANMERKUNGEN:

1A. VERARBEITUNGS-/TOPFZEIT

Die Temperatur hat nur einen begrenzten Einfluss auf die Verarbeitungs-/Topfzeit des Gemischs, die Verarbeitungs-/Topfzeit wird überwiegend von der relativen Luftfeuchtigkeit beeinflusst. Nach Beginn des Mischvorgangs muss **Belzona® 5721** innerhalb folgender Zeiten verarbeiten:

	30 % rel. Luftfeuchtigkeit	50 % rel. Luftfeuchtigkeit	65 % rel. Luftfeuchtigkeit	80 % rel. Luftfeuchtigkeit
Bei 5 °C bis 40 °C Verarbeitung des gesamten Materials innerhalb von	50 min	40 min	30 min	20 min

Nach dem Mischen den Deckel wieder aufsetzen, um die Verarbeitungs-/Topfzeit des Produkts zu verlängern, wenn es nicht in Gebrauch ist. Alternativ kann **Belzona® 5721** in eine geeignete Kartusche gefüllt werden, um die Topfzeit zu verlängern und die Anwendung zu erleichtern. Bei 20 °C kann diese bis zu 3 Stunden verlängert werden, wenn es in eine versiegelte Kartusche gegeben wird. Dies wird besonders in sehr feuchten Umgebungen empfohlen.

1B. AUFTRAGSZEIT

Beim Auftragen trocknet das Produkt schnell an der Oberfläche, wodurch sich die Verarbeitungszeit des Produkts verkürzt. Bitte die nachstehende Tabelle als Orientierungshilfe beachten:

Hautbildung bei einer Dicke von 500 µm

	30 % rel. Luftfeuchtigkeit	50 % rel. Luftfeuchtigkeit	65 % rel. Luftfeuchtigkeit	80 % rel. Luftfeuchtigkeit
5 °C	20 min	16 min	14 min	12 min
10 °C	18 min	14 min	12 min	10 min
20 °C	14 min	11 min	9 min	7 min

30 °C	11 min	8 min	6 min	4 min
40 °C	7 min	4 min	3 min	3 min

2. VOLUMEN DES GEMISCHTEN BELZONA® 5721

653 cm³ pro Einheit zu 1 kg

3. ANWENDUNG VON BELZONA® 5721

BEACHTEN SIE BITTE:

Das Produkt in folgenden Fällen nicht auftragen:

- Wenn die Temperatur unter 5 °C liegt oder die relative Luftfeuchtigkeit über 85 % beträgt.
- Bei Regen, Schnee oder Nebel.
- Wenn die Oberfläche feucht ist oder mit Kondenswasserbildung gerechnet werden muss.
- Wenn die Arbeitsumgebung wahrscheinlich mit Öl oder Fett von benachbarten Anlagen oder Rauch von Kerosin-Heizgeräten oder Tabakrauch verunreinigt ist.
- Wenn die Windgeschwindigkeit größer als 8 m/s ist.

ABDECKRATEN

Solldicke pro Schicht	500 Mikrometer
Empfohlene Mindestdicke pro Schicht	400 Mikrometer
Empfohlene maximale Dicke pro Schicht	600 Mikrometer
Theoretische Abdeckrate pro Schicht	1,3 m²/kg

Bei Schichtdicken über 500 Mikrometern sind mehrere Schichten erforderlich.

PRAKTISCHE ABDECKRATEN

Bei den oben genannten Abdeckraten müssen entsprechende Verlustfaktoren berücksichtigt werden. In der Praxis beeinflussen zahlreiche Faktoren die genaue Abdeckrate. Raue Oberflächen, beispielsweise Verbundwerkstoff mit Lochfraß, reduzieren in der Praxis die Abdeckrate.

a) ERSTE SCHICHT

i) AUFTRAG DES GEMISCHTEN PRODUKTS AUS DEM BEHÄLTER

Belzona® 5721 mit der empfohlenen Auftragsmenge mit einem geeigneten Finishing-Pinsel, z. B. Wistoba 1035/75, direkt auf die vorbereitete Oberfläche auftragen. Falls gewünscht, kann die Oberfläche mit einem geeigneten Formwerkzeug, z. B. aus geschlossenzelligem Schaumstoff, geglättet werden. Dies muss unmittelbar nach dem Auftragen des Produkts mit dem Pinsel und vor dem Entfernen des zuvor aufgetragenen Klebebandes erfolgen.

ii) AUFTRAG AUS DER KARTUSCHE

Nach dem Umfüllen des angemischten Materials in eine Ein-Komponenten-Kartusche Raupen von **Belzona® 5721** direkt auf die vorbereitete Oberfläche auftragen und diese mit einem geeigneten Finishing-Pinsel (z. B. Wistoba 1035/75) bei der empfohlenen Auftragsmenge gleichmäßig im Anwendungsbereich verteilen. Falls gewünscht, kann die Oberfläche mit einem geeigneten Formwerkzeug, z. B. aus geschlossenzelligem Schaumstoff, geglättet werden.

b) ZWEITE SCHICHT

Falls erforderlich, eine weitere Schicht **Belzona® 5721** wie unter (a) beschrieben auftragen und das Abdeckband vor der Anwendung wieder anbringen. Die minimale Überbeschichtungszeit beträgt

unabhängig von den Anwendungsbedingungen typischerweise 30 Minuten. Die erste Schicht muss spätestens nach 24 Stunden überbeschichtet werden. In diesem Fall die Oberfläche vor dem Auftragen gründlich abschleifen, um den Glanz zu entfernen.

ANMERKUNGEN

- Belzona® 5721 nicht außerhalb des vorbereiteten Bereichs auftragen.**
- Eine Nasskante einhalten, dazu ständig vom Ausgangspunkt weg arbeiten.**
- Gleichmäßig auf die Oberfläche auftragen, ohne das Produkt zu überpinseln und das Material während der Aushärtung zu stören, da die Oberfläche schnell trocknet.**
- Eine höhere Luftfeuchtigkeit führt dazu, dass das Produkt an der Oberfläche schneller trocknet.**
- Wenn der Pinsel nicht in Gebrauch ist, den Pinsel im Behälter lassen und darauf achten, dass die Borsten vollständig von dem gemischten Produkt bedeckt sind und nicht an der Luft trocknen.**
- Aufgrund der schnellen Aushärtung des Produkts muss das Klebeband nach dem Auftragen der Beschichtung so schnell wie möglich abschnittsweise entfernt werden.**
- Für jede Mischung von Belzona® 5721 wird ein neuer Pinsel benötigt. Pinsel müssen entsorgt und ersetzt werden, wenn das Produkt während der Anwendung auf den Borsten aushärtet oder eine Haut zu bilden beginnt, da dies die Anwendungsqualität beeinträchtigt. Zur Orientierung die Tabelle zur Verarbeitungszeit verwenden.**

INSPEKTION

- Während des Auftrags visuell auf Poren und Fehlstellen prüfen. Bei Feststellung sollten diese sofort ausgepinselt werden.
- Sobald der Auftrag abgeschlossen und die Beschichtung formstabil ist (siehe Spalte „Oberflächentrocken“ in Abschnitt 4), eine gründliche Sichtprüfung durchführen, um Poren und Fehlstellen sowie mögliche mechanische Schäden zu erkennen. Bei Bedarf sind Reparaturen durchzuführen.

REINIGUNG

Die Misch- und Auftragswerkzeuge unmittelbar nach der Verwendung mit **Belzona® 9111** oder einem ähnlichen, geeigneten Lösungsmittel reinigen, beispielsweise mit Methylethylketon (MEK).

4. ABSCHLUSS DER CHEMISCHEN REAKTION

Die Schichtdicke und die Umgebungsbedingungen beeinflussen die Aushärtung. Bei einer 500 Mikrometer dicken Beschichtung **Belzona® 5721** wie folgt aushärten lassen, bevor die Beschichtung den angegebenen Belastungen ausgesetzt wird.

Temperatur	Oberflächentrocken (Überbeschichtung)	Ausgehärtet (begebar, für leichte Belastung)	Volle Aushärtung (Zurück zum Service)
5 °C	30–45 min	3 Stunden	6 Stunden
10 °C		3 Stunden	6 Stunden
20 °C		2 ½ Stunden	5 Stunden
30 °C		2 ½ Stunden	5 Stunden
40 °C		2 Stunden	4 Stunden

Bei dickeren Abschnitten verlängern sich die Aushärtungszeiten.

5. HALTBARKEIT

Belzona® 5721 hat eine Haltbarkeit von 3 Jahren ab Datum der Herstellung, wenn es in den ungeöffneten Behältern bei 5 °C bis 30 °C gelagert wird.

GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Vor dem Gebrauch die relevanten Sicherheitsdatenblätter sorgfältig durchlesen!

The technical data contained herein is based on the results of long term tests carried out in our laboratories and to the best of our knowledge is true and accurate on the date of publication. It is however subject to change without prior notice and the user should contact Belzona to verify the technical data is correct before specifying or ordering. No guarantee of accuracy is given or implied. We assume no responsibility for rates of coverage, performance or injury resulting from use. Liability, if any, is limited to the replacement of products. No other warranty or guarantee of any kind is made by Belzona, express or implied, whether statutory, by operation of law or otherwise, including merchantability or fitness for a particular purpose.

Nothing in the foregoing statement shall exclude or limit any liability of Belzona to the extent such liability cannot by law be excluded or limited.

Copyright © 2026 Belzona International Limited. Belzona® is a registered trademark.

Belzona-Produkte werden unter Einhaltung der Qualitätsmanagement-Zertifizierung nach ISO 9001 hergestellt.

BELZONA®
Repair • Protect • Improve